

Flammtest für elektrische Leitungen NF C 32-070 »C1«

Bezeichnung	NF C 32-070 »C1«
Länge der Muster	1600 mm
Prüftemperatur	+830 °C ±50 °C
Lage der Probe	senkrecht im Rauchabzug
Prüfdauer	30 Minuten
Bedingungen	Die oberhalb des Rohres herausragende Leitung darf nicht beschädigt sein.

